



Pflegeanleitung für Aussenanstriche

Fenster - Außentüren - Balkone - Gartenmöbel

NATURHARZ-PFLEGEÖL für AUßENVERWENDUNG

Die Haltbarkeit der Außenanstriche kann durch eine einfache und richtige Pflege wesentlich erhöht werden. Solange der Lasuranstrich noch nicht verwittert ist, kann man z.B. bei der Fensterreinigung mit wenig Mehraufwand die Holzrahmen ölfeucht abreiben (Pflegeöl). Die sauren Schmutzpartikel aus der Luftverschmutzung werden dadurch beseitigt und die im Lauf der Zeit entstehenden Haarrisse werden wieder geschlossen. Dadurch kann Feuchtigkeit nicht in den Holzuntergrund eindringen, wodurch weniger Zersetzung entsteht.

Die Versprödung der Harze im Lasurkörper infolge der UV-Strahlung wird stabilisiert. Die Oberflächen wirken sauber und frisch.

Pflege ist einfacher wie häufiges Nachstreichen! Der zeitliche Aufwand ist gering!

Ideale klimatische Bedingungen (trocken und warm) während der Verarbeitung sind Voraussetzung für einen guten Verbund mit dem Holzuntergrund.

Das Pflegeöl sollte erst nach Erwärmung der Außenflächen durch die Sonne oder bei Gartenmöbeln im Herbst in einem klimatisierten Raum aufgetragen werden und mit einer leichten Abkühlung aushärten.

Dies wären ideale Bedingungen für den optimalen Materialverbund, d.h. für eine optimale Haltbarkeit des Oberflächenmaterials.

Allerdings darf nie in der direkten Sonne gearbeitet werden, weil die Trocknung dabei zu schnell verläuft.

Die besten Ergebnisse entstehen, wenn erst nach der Erwärmung der Außenflächen durch die Sonne mit der Ölbehandlung begonnen wird.

- Vorbereitende Arbeiten:**
- Wasserflecken und Rußpartikel vorher mit warmem Wasser und etwas Schmierseife gut abwaschen. Danach gut trocknen lassen!
 - Fensterrahmen beim Fensterputzen mitreinigen. Nach der Trocknung mit Naturharz-Pflegeöl abreiben.
- Der Zeitaufwand beträgt bei einfachen Fenstern 30 - 60 Sekunden!**

Die Haltbarkeit der Außenanstriche kann durch regelmäßige Pflege um ein vielfaches erhöht werden! Der Materialverbrauch ist dabei gering.

Achtung: Ein ölgetränkter Lappen kann sich selbst entzünden, wenn er länger zusammengeknüllt liegen bleibt. Im Freien ausstreifen, aufhängen oder gleich verbrennen!